

试验片尺寸一览表

◆除下表所记面料尺寸外, 还需多准备10cm左右的正方形面料做为对照样品及贴付报告书用。

【面料检查】

染色坚牢度 J I S <全色> ※注意※				
试验项目	试验时(1回)实际使用的尺寸(cm)		试验次数 (n数)	1次试验必要的尺寸 (cm)
耐光	8×6		1	8×6
耐皂洗	4×10			4×10
汗(酸性·碱性)	6×6			6×12
水	6×6			6×6
摩擦(干燥·湿润)	3×22 ※干燥·湿润·经向·纬向分别			25×30
干洗	4×10			8×10
耐氯化水	4×10			4×10
尺寸变化率 J I S <代表1色>				
试验项目	试验时(1回)实际使用的尺寸(cm)		试验次数 (n数)	1次试验必要的尺寸 (cm)
根据家庭洗涤剂方法 (水洗)	机织	40×40	3	160×全巾
	针织	50×100	2	150×全巾
浸渍法C/D法	机织	25×25	3	100×全巾
	针织	30×30	2	100×全巾
熨烫 H-1/2/3法 (熨斗)	机织	25×25	3	100×全巾
	针织	25×25		100×全巾
干洗 J-1/2法	机织	25×25	3	100×全巾
	针织	50×100		1
物性试验 J I S <代表1色 经向·纬向必要>				
试验项目	试验时(1回)实际使用的尺寸(cm)		试验次数 (n数)	1次试验必要的尺寸 (cm)
	机织	针织		
断裂强力	5×30	—	3	30×50
撕破强力	6.3×10	—	5	25×35
接缝强力	17×12	—	5	45×60
起毛起球A法	10×12	10×12	2	25×25
顶破强度	—	25×25	5	50×75
纤维鉴别/混用率 J I S <代表1点 or 全色>				
试验项目	试验时(1回)实际使用的尺寸(cm)		试验次数 (n数)	1次试验必要的尺寸 (cm)
纤维鉴别/混用率	・最低1g (15×15) ・由线组成的花纹等面料(格子等)需要一个完整图案		2	・10g (约1张A4纸的尺寸) ・2个循环
甲醛 <代表1点 or 全色>				
试验项目	试验方法	试验时(1回)实际使用的尺寸(cm)	试验次数 (n数)	1次试验必要的尺寸 (cm)
婴儿	厚生省令第34号 JIS L 1041	25×25 (2.50g)	1	25×25 (2.50g)
一般(内衣等)	厚生省令第34号 JIS L 1041	15×15 (约1g)		15×15 (约1g)

※注意※・・・大的花型每个试验项目颜色必须都要包括到。

【成品検査】

表示・外観 <代表1点>			
試験項目	試験内容	試験回数 (n数)	試験時(1回)所需要製品数量
成品综合检查	<ul style="list-style-type: none"> ・组成表示 ・使用表示 ・原产国表示 ・尺寸表示 ・外观 	1	制品1点
<代表1点> ※注意※			
試験項目	試験方法	試験回数 (n数)	試験時(1回)所需要製品数量
<ul style="list-style-type: none"> ・耐洗滌性 ・耐干洗性 	<ul style="list-style-type: none"> ・尺寸变化率 ・形态变化 ・变褪色 ・渗色(移染) ・斜行 	1	<ul style="list-style-type: none"> ・耐洗滌性 制品1点 ・耐干洗性 制品1点
甲醛 <代表1点 or 全色> ※注意※			
試験項目	試験項目	試験回数 (n数)	試験時(1回)所需要製品数量
婴儿	<ul style="list-style-type: none"> ・厚生省令第34号 ・J I S L 1041 	1	婴儿 制品1点
一般 (内衣等)			一般 制品1点

※注意※・・・小的制品(婴儿服、袜子、短裤等等)同时做耐洗滌性或者耐干洗和甲醛检测时, 希望提供2件或2件以上同样的成品。

※注意※・・・请告知制品是否可以破坏。
若制品禁止破坏的情况下, 请准备一件相同颜色、款号的成品做为检查对照样品用。

【功能性】

<代表1点> ※注意※				
試験項目	試験方法	試験時(1回)实际使用的尺寸(cm)	試験回数 (n数)	1次試験必要的尺寸(cm)
吸水速干	蒸散性	10×10	2	10×20
	扩散性残留水分率	20×20	2	20×40
	吸水性	20×20	5	40×60
接触冷温感	THERMO LABO II	20×20	2	20×40
保暖性	JIS L 1096	40×40	2	40×80
	THERMO LABO II	20×20	2	20×40
消臭性	汗臭(三种成份)	10×10	各1	10×30
抗菌防臭	JIS L 1902	0.4g (10×10)	6	2.4g (20×30)
防水	JIS L 1092	20×20	3	20×60
吸湿发热	纺检法	20×20	2	20×40
太阳光蓄热	纺检法	15×15	1	15×15
透湿防水	透湿度	9×9	3	10×30
	耐水性	20×20	5	40×60
<全色>				
試験項目	試験方法	試験時(1回)实际使用的尺寸(cm)	試験回数 (n数)	1次試験必要的尺寸(cm)
UV测定		6×3	5	6×15

◆有关上述试验以外的项目, 请咨询各个事务检查所。